

EFFEKTA - Batterie

Technische Beschreibung



Typ
BFR/BTL 12-55
12 V / 55 Ah

INHALTSVERZEICHNIS

1 Modellreihe	3
2 Leistungsmerkmale	3
3 Elektrische Leistungsmerkmale.....	3
4 Ladeanweisungen.....	5
5 Entladeanweisungen.....	5
6 Lagerung.....	6
7 Wichtige Hinweise.....	6
8 Spezifikation	7
9 Batterie-Komponenten und deren Funktion.....	10
10 Batterie-Maße und Terminals.....	11
11 Entladecharakteristik.....	12

1 Modellreihe

Diese Leistungsmerkmale beziehen sich auf die von EFFEKTA hergestellten Blei-Vlies-Akkus

Typ: **BFR/BTL12-55** (12 V / 55 Ah).

2 Leistungsmerkmale

2.1	Spannung:	12 V
2.2	Zellen je Block:	6
2.3	Kapazität:	55 Ah (20 h / 1,75 V Entladeschlußspg. / 25°C)
2.4	Gewicht:	ca. 18 kg
2.5	Maximaler Entladestrom:	440 A (5 sek)
2.6	Innenwiderstand:	ca. 6 mΩ
2.7	Betriebstemperatur:	Entladen: -20°C~50°C Laden: -0°C~50°C Lagerung: -20°C~60°C
2.8	Ideale Betriebstemp.:	20°C±5°C
2.9	Erhaltungsladung:	13,6 bis 13,8 VDC/Block bei 25°C
2.10	Ladespannung:	14,4 bis 15,0 VDC/Block bei 25°C
2.11	Maximaler Ladestrom:	16,5 A
2.12	Anschlüsse:	F11
2.13	Abmessungen	
	Länge	229 mm
	Breite	138 mm
	Höhe / Gesamthöhe	211 / 218 mm

3 Elektrische Leistungsmerkmale

3.1 Testbedingungen

Für den Test werden neue Batterien verwendet, die 24h vorher mit einer Spannung von 14,5-14,9 V und mit einem Anfangsladestrom von weniger als 22 A geladen worden sind

Temperatur:	25±5 °C
Luftfeuchtigkeit:	25-85% rel.
Luftdruck:	86-106 kPa

3.2 Entladeschlußspannung

Die Entladeschlußspannung der Batterie darf den vorgegebenen Wert nicht unterschreiten. Wiederholte Tiefentladung kann zu Kapazitätsverlust führen.

Entladestrom (A)	Entladeschlußspannung
(A) < 0.1C	10,8V
0.1C ≤ (A) < 0.5C	10,5V
0.5C ≤ (A) < 1.0 C	10,2V
(A) ≥ 1.0 C	9,6V

3.3 Kapazität in Abhängigkeit von der Temperatur

Temperatur	Kapazität
40°C (104°F)	102%
25°C (77°F)	100%
0°C (32°F)	85%
- 15°C (5°F)	65%

3.4 Testmethoden & Leistungswerte

Merkmal	Einheit	Messwert	Bedingung	Bemerkungen
Leerlauf Spannung (OCV)	V	≥12,96	Neue Batterien	(voll geladen)
Kapazität	Ah	≥55 (20 h)	Entladespannung der Batterie auf 10,5 V mit 2,75 A	1.) Neue Batterien 2.) Bis zu 3 Zyklen sind erlaubt
		≥52 (10 h)	Entladespannung der Batterie auf 10,5 V mit 5,2 A	
		≥45,5 (5 h)	Entladespannung der Batterie auf 10,5 V mit 9,1 A	
		≥34 (1 h)	Entladespannung der Batterie auf 10,2 V mit 34 A	
		≥23,75 (15 min)	Entladespannung der Batterie auf 9,6 V mit 95 A	
Innen-Widerstand	mΩ	<6	voll geladene Batterien	
Hochstrom-Entladung (550 A)		Keine Auswirkung	3-sekündige Entladung	
Überladung		Weder Auslaufen noch Explosion	Laden der Batterie über 160 Stunden mit 1,65 A	voll geladene Batterien
Rekombinationswirkungsgrad	%	≥95	48 Stunden mit 4,5 A laden, danach mit 0,275 A für 25 Std. laden, dann das Gas messen	voll geladene Batterien

Merkmal	Einheit	Messwert	Bedingung	Bemerkungen
Sicherheitsventil Funktionsprüfung	Kpa	10-20 (öffnen) ≤ 2 (schließen)	innerer Druck beim Öffnen und Schließen des Ventils	
Ausblasschutz		Keine Explosion	Testen der Batterie mit Flamme	voll geladene Batterien
Feuchtigkeitschutz		keine Akkumulator-säure ausgetreten	Batterie in feuchter Umgebung	voll geladene Batterien
Kapazitäts-erhalt	Ah	≥80%C ₂₀	nach 120-tägiger Lagerung, anschließender Entladung der Batterie mit 2,75 A	voll geladene Batterien
Ladezyklen	Zyklen	≥250	Siehe JISC 8702-1995,8.3.12	
Schwingungs-festigkeit		Batterie verhält sich mechanisch und elektrisch normal	Die Batterie wird aufrechtstehend mit einer Amplitude von 4 mm und einer Frequenz von 16.7 Hz für 60 min beaufschlagt	
Stoßfestigkeit		Batterie verhält sich mechanisch und elektrisch normal	Die aufrechtstehende Batterie fällt dreimal aus 200 mm Höhe auf eine mindestens 10 mm starke Holzplatte	

4 Ladeanweisungen

- 4.1 Die Batterie ist nach Entladung sofort wieder aufzuladen.
- 4.2 Laden mit konstantem Strom wird empfohlen. Der maximale Anfangs-Ladestrom sollte 1A nicht übersteigen. Die Ladespannung für Zyklusbetrieb beträgt 14,5-14,9 V und im Standby-Betrieb 13,5-13,8 V.
- 4.3 Wenn die Batterien in Reihe oder parallel geschaltet benutzt werden, ist auf den richtigen Leiterquerschnitt zu achten.
- 4.4 Die Batterie darf nicht „auf dem Kopf stehend“ geladen werden.
- 4.5 Die Batterie benötigt ca. 110% der Entladeenergie, zur Wiederaufladung.

5 Entladeanweisungen

- 5.1 Die Batterie darf nicht entladen gelagert werden.
- 5.2 Die Leerlaufspannung während der Lagerung darf 12 V nicht unterschreiten. Andernfalls kann die volle Kapazität und die Lebensdauer nicht erreicht werden.
- 5.3 Der maximale Entlade- Konstantstrom beträgt 550 A. Für einen höheren Entladestrom ist vorher unsere technische Beratung einzuholen.
- 5.4 Um eine Tiefentladung der Batterie zu vermeiden, sollte die Entladeschlußspannung immer mehr als 9,6 V betragen.

6 Lagerung

- 6.1 Die Lagerung der Batterien sollte außerhalb des Gerätes und ohne Verbindung zur Last oder dem Ladegerät erfolgen. Die Lagerung sollte in einem trockenen und kühlen Raum erfolgen.
- 6.2 Auch während der Lagerung altern die Batterien.
- 6.3 Gelagerte Batterien sollten in Abständen eine Erhaltungsladung bekommen. Wir empfehlen:

Lagertemperatur	Ladeintervall
0°C bis 20°C	alle 12 Monate
21°C bis 30°C	alle 9 Monate
31°C bis 40°C	alle 5 Monate
41°C bis 50°C	alle 2,5 Monate

Lagertemperaturen über 40°C sind nur kurzzeitig zulässig.

- 6.4 Gelagerte Batterien entladen sich selbst. Die Kapazität nimmt - ohne Erhaltungsladung - wie folgt ab (bei 20°C):

Lagerzeit	Restkapazität
nach 3 Monaten	90%
nach 6 Monaten	80%
nach 9 Monaten	60%

7 Wichtige Hinweise

- a) Die Batterien nur mit weichen Tüchern reinigen.
- b) Batterien können unter Umständen brennbares Gas freisetzen. Sie sollten auf keinen Fall offener Flamme oder großer Hitze ausgesetzt werden. Batterien nicht kurzschließen!
- c) Batterien unter keinen Umständen öffnen!
- d) Batterien können explodieren. Niemals Batterien dem Feuer aussetzen.
- e) Batterien verschiedenen Alters und verschiedener Einsatzgebiete sollten nicht zusammengeschaltet und gemeinsam betrieben werden.

8 Spezifikation

Lade-Charakteristik

- i. Lade-End- Zustand (Bereitschaft) 2,27-2,30 V/Zelle bei 25°C (Abb.1)
- ii. Zyklusbetrieb 2,40-2,45 V/Zelle bei 25°C (Abb. 2)

WICHTIG: Mit steigender Temperatur ist die Ladespannung zu reduzieren, um Überladung zu verhindern. Bei sinkender Temperatur, sollte die Ladespannung erhöht werden, um Unterladung zu verhindern. Der empfohlene Kompensationsfaktor beträgt

$-3\text{mV}/^{\circ}\text{C} \cdot \text{Zelle}$ (Bereitschafts-Betrieb) und

$-4\text{mV}/^{\circ}\text{C} \cdot \text{Zelle}$ (Zyklischer Betrieb).

Die Bezugstemperatur ist 25°C.




Abb.1 Ladung mit 0,3C A- Limit





Abb.2 Zyklischer Betrieb



Zyklusbetrieb

Je tiefer die Entladung erfolgt, desto weniger Zyklen stehen der Batterie zur Verfügung (Abb.4).

Abb.4: Zyklenzahl




Abb.5: Entladekurve






Abb.6: Ladekurve




9 Batterie-Komponenten und deren Funktion





Batterie-Komponenten	Verwendetes Material	Spezielle Funktion
Positiver und negativer Pol	Schwere, nicht korrodierende Gitter aus Blei-Calzium-Legierung mit aktivem Material beschichtet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewahrt hohe Kapazität 2. Erhält die Kapazitätsausbeute über die gesamte Lebensdauer 3. Minimale Selbstentladung
Isolation	Hochverdichtetes Fiberglas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verhindert Kurzschlüsse zwischen (+) und (-) Pol 2. Verhindert Auslaufen von aktivem Material 3. Erhält das Elektrolyt
Sicherheitsventil	Kappe aus synthetischem Gummi	Läßt Gas entweichen, wenn der interne Druck zu stark steigt (Arbeitsbereich von 0,07-0,43kg/cm ²)
Elektrolyt	Von Platten und Isolation komplett absorbierte verdünnte Schwefelsäure	Notwendig für die elektrochemische Reaktion in den (+) und (-) Polen
Versiegelung	Säurebeständiges Epoxyd-Harz aus Japan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die versiegelte Konstruktion erlaubt die Gasrekombination, welche das entstandene Gas in Wasser umwandelt, so daß Nachfüllen über die gesamte Lebensdauer entfällt und Wartungsfreiheit gewährleistet wird 2. Auslaufschutz an Terminals und Gehäuse 3. Gewährleistet Sicherheit
Gehäuse-Komponenten: Container, Deckel	Spritzgußteile aus ABS-Kunstharz nach UL94HB oder optional UL94V0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bietet heißversiegelte Fächer für die 2V-Zellen 2. Widersteht thermischer und mechanischer Belastung 3. In den Deckel integrierte Griffe (Modell-abhängig) erleichtern Transport und Handling

10 Batterie-Maße und Terminals




Einheiten: mm



Terminals:

Terminal F 11



11 Entladecharakteristik

Entladung bei konstantem Strom A (25°C)														
	1min	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	12h	24h
1,60V	215	195	134	97,2	58,3	42,7	34,9	19,7	14,3	9,2	6,3	5,2	4,6	2,4
1,65V	205	187	121	94,4	57,2	42,2	34,4	19,7	14,3	9,2	6,3	5,2	4,6	2,4
1,70V	195	170	117	93,1	56,9	41,7	34,3	19,7	14,3	9,2	6,3	5,2	4,6	2,4
1,75V	172	153	108	90,4	56,3	40,3	33,9	19,7	13,8	9,2	6,2	5,1	4,5	2,4
1,80V	152	139	100	83,8	53,0	40,0	33,6	18,9	13,5	9,0	6,0	4,9	4,4	2,3
1,85V	112	102	76,9	67,5	49,0	36,0	31,5	18,2	13,0	8,5	5,7	4,6	4,3	2,2

Entladung bei konstanter Leistung W/Zelle (25°C)														
	1min	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	12h	24h
1,60V	363	317	218	172	109	82,1	67,7	39,3	27,5	18,0	12,2	10,1	8,8	4,5
1,65V	356	304	216	171	106	81,4	67,4	39,1	27,5	18,0	12,2	10,1	8,8	4,5
1,70V	347	284	211	167	103	79,2	66,0	38,5	27,3	17,9	12,2	10,1	8,8	4,5
1,75V	297	264	198	156	97,9	78,5	65,5	37,7	27,0	17,7	12,0	10,0	8,7	4,4
1,80V	264	238	185	147	96,8	76,3	63,8	37,1	26,4	17,5	11,9	9,8	8,5	4,4
1,85V	231	191	152	128	90,2	70,4	59,4	35,8	25,7	16,4	11,1	9,4	8,1	4,3